



Línea 50

CARTA TÉCNICA

DESCRIPCION DEL PRODUCTO	CARACTERISTICAS	PREPARACION DE LA SUPERFICIE
<p>El sellador SELLAFLEX 5x1 de PINTURAS DIFER es un sellador transparente, para superficies nuevas en interiores y exteriores, recomendado para disminuir la porosidad en superficies nuevas e incrementar el rendimiento de la pintura a aplicar.</p> <p>USOS:</p> <p>Puede aplicarse en muros de yeso, estuco, concreto y asbesto.</p>	<p>Acabado: Satinado</p> <p>Color: Transparente</p> <p>Sólidos en peso: 15+ 1.0%</p> <p>Sólidos en volumen: 13 +1.0%</p> <p>Tiempo de secado a 25 ° C y 50 % de humedad relativa: Al tacto: 28 minutos Tiempo para poder recubrir : 60 minutos</p> <p>Viscosidad: 75 a 90 U. K. a 25°C.</p> <p>Densidad: 1.0 a 1.02 Kg./l</p> <p>Presentación de envase: Galón 4 L Cubeta 19 L Tambor 200 L</p> <p>Rendimiento: Es aproximadamente de 30 a 40 m² por litro en superficies lisas.</p> <p>Aplicación: Brocha, rodillo o cepillo.</p> <p>Reductor recomendado: Agua</p> <p>Para calcular el rendimiento práctico del sellador se debe tomar en cuenta perdidas por aplicación, condiciones de aplicación.</p> <p>Almacenamiento: Un año en un lugar bajo techo y fresco</p>	<p>La superficie debe estar libre de suciedad, polvo, grasa, moho, ceras y cualquier material que impida que se adhiera el sellador.</p> <p>Para superficies de yeso:</p> <p>Rellene las grietas y los agujeros con una pasta para rellenar y lije la superficie hasta emparejar. Selle la superficie con el sellador 5x1.</p> <p>Para superficies de Mampostería, Cemento y Bloques de Concreto:</p> <p>Estas superficies deberán tener por lo menos 28 días de haber sido coladas. Asegúrese de que la superficie este completamente seca. Sellar la superficie con el sellador 5x1.</p>



Línea 50

CARTA TÉCNICA

RECOMENDACIONES	APLICACIÓN	PRECAUCIONES
<p>Se recomienda aplicar sobre la superficie una mano de Sellador SELLAFLEX 5x1, para después poder recubrirse con dos manos de pintura DIFER.</p>	<p>Condiciones de aplicación:</p> <ul style="list-style-type: none">• Temperatura: 10 a 40 °C. <p>Humedad relativa: 85% máximo</p> <p>Preparación del material:</p> <ul style="list-style-type: none">• Mezcla perfectamente el producto, procurando incorporar perfectamente todo el material hasta que este libre de asentamientos.• Reductor: Agua limpia, diluir una parte de sellador vinílico hasta por cinco partes de agua.• En superficies rugosas se recomienda diluir una parte de Sellador Vinilico por tres partes de agua. <p>Métodos de aplicación</p> <ul style="list-style-type: none">• <u>Brocha, rodillo.</u> <p>Cuidados del equipo de aplicación</p> <p>Las herramientas de trabajo siempre deberán lavarse inmediatamente después de acuerdo a las instrucciones del fabricante del equipo. Para el caso de brochas y rodillos lave perfectamente el material con agua y jabón.</p>	<p>1.- No mezclar con ningún otro tipo de material ni productos diferentes señalados en esta carta técnica.</p> <p>2.- No aplicar el material si la temperatura ambiente es menor a 10°C.</p> <p style="text-align: center;">“ADVERTENCIA”</p> <p>-NO SE INGIERA, EN CASO DE INGERIRLO NO SE PROVOQUE EL VÓMITO Y SOLICITE ATENCIÓN MÉDICA DE INMEDIATO.</p> <p>-NO SE DEJE AL ALCANCE DE MENORES DE EDAD.</p> <p>-EL USO DE ESTE PRODUCTO POR NIÑOS, DEBE SER SUPERVISADO POR ADULTOS.</p> <p>-UTILICE ESTE PRODUCTO CON VENTILACION ADECUADA.</p> <p>-CIERRE BIEN EL ENVASE DESPUES DE CADA USO.</p> <p style="text-align: center;">ACOTACION</p> <p>El uso de este material en ambientes químicos está contraindicado.</p> <p>El empleo de este producto en usos y/o condiciones diferentes a los expresados en esta carta técnica queda a riesgo del comprador, aplicador y usuario.</p> <p>PINTURAS DIFER S.A. DE C.V. recomienda hacer pruebas previas para asegurar los resultados y determinar el rendimiento real del caso en particular</p> <p>Para mayor información comuníquese a los teléfonos 01228-8138793/ 01228-8138703.</p>